

# Thermodur Laibungsputz

## Zementputz für stark beanspruchte Flächen Als Laibungsputz auf Thermodur Fertigteile.

Technische Information	
Mörtelgruppe:	GP CS IV gem. DIN EN 998-1
Druckfestigkeit:	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Körnung:	0 - 1,2 mm
Verarbeitungstemperatur:	≥ + 5 °C und < + 30°C, Verarbeitungshinweise beachten
Wasserbedarf:	ca. 5 l je 25 kg
Ergiebigkeit:	ca. 16 l je 25 kg
Verbrauch:	ca. 22 kg/m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke
Lagerung:	Trocken und sachgerecht
Lieferform:	25-kg-Sack

### Eigenschaften:

- mineralisch
- witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung

### Anwendung:

- als zweilagiger Außenputz für stark beanspruchte Flächen im Bereich von Laibungen
- geeigneter Untergrund für alle Mineralischen Anstriche
- Anwendung Innen- und Außen,

### Qualität & Sicherheit:

- GP CS IV gem. DIN EN 998-1
- Bindemittel gem. DIN EN 197
- mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- güteüberwacht

### Putzgrund:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub sowie Schalölen, Wachsen und anderen Trennmitteln sein. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrundes sind die Hinweise der VOB/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie die DIN 18550, DIN EN 13813 zu beachten

### Verarbeitung:

Trockenmörtel in Wasser einstreuen und von Hand oder mit Quirl knollenfrei und konsistenzgerecht anmischen (25 kg mit ca. 5 Liter Wasser). Nach kurzer Quelldauer nochmals kräftig durchmischen. Auf saubere Gefäße und Werkzeuge achten.

Von Hand mit Kelle oder Glätter (Stahltraufel) aufziehen.

Der Thermodur Laibungsputz wird im Außenbereich in einer mittleren Auftragsstärke von 10 mm aufgebracht. Je nach Witterung und Temperatur folgt die zweite Lage nach dem Ansteifen der ersten Lage. Gesamtauftragsdicke: außen 15-20 mm, in einer Lage 10-15 mm.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starker Wind, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C.

**Ergiebigkeit und Verbrauch:**

Ein 25-kg-Sack Zement-Mörtel ergibt ca. 16 Liter Frischmörtel. Bei 15 mm Putzstärke reichen 25 kg für ca. 1,10 m<sup>2</sup>.

**Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

**Hinweis:**

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Weitere Auskünfte durch:

**Thermodur Wandelemente**

Metzlerskaul 20  
56567 Neuwied  
Tel. : 02631/97420, Fax: 02631/974220